BLATEM PINTURAS
Evolución Constante
Fichas Técnicas
Ctra. Masía del Juez, 36 46909 TORRENT (Valencia) SPAIN TEL: (34) 961 550 073 FAX: (34) 961 573 720 E-mail: blatem@blatem.com visítenos en: www.blatem.com

SPRINT ELASTICO BASE- SISTEMA TINTOMETRICO CON CONS. ANTIMOH

DESCRIPCION

Pintura elástica impermeable al agua a base de resinas acrílicas puras, para la impermeabilización y rehabilitación de fachadas en las cuales puedan existir grietas no dinámicas.

CE
1170-CPD-ER.00927
EN 1504-2

PROPIEDADES

Total impermeabilización, gran elasticidad incluso a temperaturas muy bajas, excelente adherencia, no se le pega el polvo porque reticula con los rayos ultravioletas, y máxima resistencia a la intemperie y a la saponificación.
Sus controles rigurosos, permiten reproducir fielmente los colores realizados con máquinas tintométricas.

APLICACIONES

Para la impermeabilización y rehabilitación de fachadas y exteriores en general donde debido a las grietas se produzcan o puedan producirse problemas de humedad hacia el interior.
Para dar como última capa de antigoteras en las terrazas que sean transitables.
Para usar como antigoteras en terrazas donde el clima alcance temperaturas muy bajas (hasta -20º c).

CARACTERISTICAS TECNICAS

Aspecto: liso semi-satinado.
Adherencia: aplicar sobre fijador.
Suciedad con el tiempo: no se le pega el polvo y no amarillea.
Elasticidad: hasta -20º c.
Finura: 6,8 ± 1 h.g. (grados hegman)(UNE-EN ISO 1524).
Viscosidad: 110 ± 20 u.k. (unidades krebs) a 25 ± 10º c y 10% de agua.(UNE 48-076).
Densidad: 1,35 ± 0,15 gr/c.c.(UNE-EN ISO 281-1).Según color.
Rendimiento: 0,75 lt/m.2 (2-3 manos).
Secado: 1 hora.
Repintado: 12 horas.
Colores : SPE1, SPE2 Y SPE3, colores definidos en el sistema tintométrico.
Utensilios: limpieza con agua.
Conservación: Más de un año en su envase original cerrado.
C.O.V(blanco y colores): 2004/42/II (A/c)(75/40)Max.COVS= 20 G/L.

PREPARACION DE SUPERFICIES

Eliminar las manchas, el polvo y las partes sueltas o en mal estado.

MODO DE EMPLEO

Aplicar una mano de nuestro fijador acrilico rebajado (4 partes de agua por 1 de fijador acrílico) para preparar la superficie.
Una vez seco el fijador, aplicar el producto con el rendimiento indicado.
Se aplica a rodillo, brocha o pistola tal cual o ligeramente diluido.

RECOMENDACIONES

No pintar con tiempo lluvioso, ni con temperaturas inferiores a 5º c.Remover el contenido del envase.
Nota: es importante tener encuenta las diferentes fabricaciones del mismo color, debido a la complejidad de la formulación puede haber pequeñas diferencias entre las mismas, por lo que en este caso se aconsejamos mezclarlos previamente a su utilización.

PRESENTACION

En envase de : SPE1 en 4 y 15 lt.
SPE2, SPE3 en 15 lt.

ALMACENAJE

Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: más de un año en su envase original cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperaturas entre 5 y 35ºC).

INFORMACION DE SEGURIDAD

Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase.
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto.

FECHA..: 30/04/14

Los datos suministrados en esta ficha técnica han sido realizados por los servicios técnicos de esta empresa y los mismos deben seguirse para una correcta aplicación del producto.
Como quieran que la aplicación se realiza por el cliente fuera de la posibilidad de control de esta empresa, en el supuesto de no seguirse las instrucciones indicadas será exclusiva responsabilidad del cliente.
Será igualmente responsabilidad del cliente no tomar las medidas adecuadas con el objeto de cumplir las legislaciones vigentes.
La información que consta en la presente ficha técnica responde al conocimiento del producto en ensayos realizados por los servicios técnicos de esta empresa. Pero teniendo en cuenta que las pinturas en determinadas circunstancias escapan a nuestro control, sobre todo en su aplicación , no podemos garantizar más que la calidad propia de la pintura, reservándose esta empresa el derecho a modificar el contenido de los datos de esta ficha técnica sin previo aviso.